

EVA 树脂 UE2806

| 产品主要特点 | 主要用途 | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 柔软、透明、有光泽、化学稳定性好 | 光伏胶膜 | | |
| 建议加工条件 | 相关认证证书 | | |
| 130-200℃ | BPA、CP65、PAH、REACH、ROHS、TSCA、欧洲邻苯 | | |
| 分析项目 | 质量指标 | 典型值 | 测试方法 |
| 颗粒外观，色粒 | | | SH/T 1541.1 |
| 黑粒，个/kg | 0 | 0 | |
| 色粒，个/kg | ≤10 | 0 | |
| 黑斑粒，个/kg | ≤10 | 9 | |
| 大粒和小粒，g/kg | ≤100 | 1 | |
| 絮状物，个/kg | | 0.00 | |
| 熔体质量流动速率，g/10min | 4-8 | 6.8 | GB/T 3682.1 |
| VA 含量（质量分数），% | 25-31 | 27 | GB/T 30925 |
| 密度（23℃），kg/m ³ | | 949.9 | GB/T 1033.1 |
| 色度 | | 171 | CPC-IVD |
| 拉伸断裂应力，MPa | | 21 | GB/T 1040.2 |
| 拉伸断裂标称应变，% | | 876 | GB/T 1040.2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 以上为产品的质量指标，生产实际为准 | | | |
| 地址：广东省湛江市湛江经济技术开发区中科大道1号 | | | |
| 联系方式：0759-8936000 | | | |
| 邮编：524076 | | | |